GAMA IMPEKS EOOD

Standard bleached MACHINE GLAZED paper (MG)

TECHNICAL SPECIFICATIONS: **TYPICAL VALUES**

Parameter	Unit		AMG40	AMG50	AMG60	AMG70	AMG75	AMG80	Test method
Basis weight	g/m²		40	50	60	70	75	80	ISO 536
Weight +/-	g/m²		+/-2.0	+/-2.0	+/-2.0	+/-3.0	+/-3.0	+/-3.0	ISO 536
Moisture	%		5 +2/-1	5 +2/-1	5 +2/-1	5 +2/-1	5 +2/-1	5 +2/-1	ISO 287
Breaking lenght, not less	m	MD	5700	5700	5700	5700	5700	5700	GOST 13525.1
COBB 60 , max	g/m²		30	30	30	30	30	30	ISO 535
ASH CONTENT, max	%		5	5	5	5	5	5	GOST 7629
One side smoothness, not less	sec		100	100	100	100	100	100	GOST 12795
Shives (for 1 m2) >0,1 to 0,5 mm2 max >0,5 to 1,0 mm2 max			 80 5	 80 5	 80 5	 80 5	 80 5	 80 5	GOST 13525.19
Brightness with optical bleaching agent, not less	%		88	88	88	88	88	88	GOST 30113-94